

Система аккредитации ГСТР РК	Испытательный центр ТОО «Палата»	Ф-04.08
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Форма документов	стр. 1

Ф-04.08.02.001 (изм.1)



KZ.T.03.0767
TESTING

Қазақстан Республикасының мемлекеттік
техникалық реттеу жүйесі
Аккредиттеу жүйесі
«Палата» ЖШС сынақ орталығы
Аккредиттеу аттестаты №KZ.T.03.0767
Қолдану мерзімі 2025 жылғы 16 шілде
дейін
020000, Көкшетау қ., Абай көшесі,107
Тел.8(7162)25-46-74, факс 40-16-52

Государственная система технического
регулирования Республики Казахстан
Система аккредитации
Испытательный центр
ТОО «Палата»
Аттестат аккредитации № KZ.T.03.0767
до 16 июля 2025г.
020000, г. Кокшетау, ул. Абая,107
Тел.8(7162)25-46-74, факс 40-16-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 169 от 19 июля 2023г.

Образца (ов), поступившего (их): 01 июля 2023г. с актом отбора проб от 01 июля 2023г.

Под наименованием: Под наименованием: Песок из отсевов дробления, I класса, повышенной крупности.

Количество (масса) продукции в партии: 1000,0 м³. Дата изготовления: 2023г.

Изготовитель (место отбора): РК, СКО, Акжарский район, месторождения Даутское-1.

Наименование (фамилия) и адрес заказчика: ТОО «Неруд Индустрис», РК, СКО, Акжарский р-н, с. Ленинградское, ул. Подстанция, д.5 кв.2..

НД на продукцию: ГОСТ 31424-2010.

Вид испытаний: на соответствие ГОСТ 31424-2010. Техническому регламенту «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» ТР РК № 1202 от 17.11.2010г. приложение №2

Дата проведение испытаний: 01.07.2023г.-19.07.2023г.

Условия проведения испытаний температура: +20°C, влажность 71%

Наименование определяемых показателей, единицы измерений	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Основные параметры и размеры	ГОСТ 8735-88		
– модуль крупности Мк		Св. 3,0 до 3,5	3,2
– полный остаток песка на сите с сеткой №063, % по массе		Св. 65 до 75	67,8
– содержание зерен крупностью свыше 10 мм, % по массе не более		0,5	0,2
– содержание зерен крупностью свыше 5 мм, % по массе, не более		5	4,0
– содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе, не более		5	4,0
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более		3	0,3
Содержание глины в комках, % по массе, не более	ГОСТ 8735-88	0,35	не обнаружено
Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 8735-88	–	1400
Форма зерен. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе (щебень фракция от 2,5 до 5)	ГОСТ 8269.0-97	1 группа – до 15 2 группа –от 15 до 25 3 группа –от 25 до 35	7,0
Прочность Марка по дробимости при сжатии в цилиндре (щебень фракция от 5 до 10 мм)	ГОСТ 8269.0-97	Марка 1200 – св.12-16	13,4
Удельная активность радионуклидов: Бк/кг	ГОСТ 30108-94	I класс ≤ 370 II класс ≤ 740 III класс ≤ 1 500	118 ± 12

И.о. начальника ИЦ
Ответственный за подготовку протокола испытаний
Исполнители:

Ю. Курносова
П.Кусманова
П.Кусманова
А.Доброцкая

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.
Перепечатка протокола испытаний без разрешения ИЦ ТОО «Палата» запрещена.